

⑫

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

⑲ Numéro de dépôt: **89420341.3**

⑤ Int. Cl.⁵: **G 21 C 21/18**
G 21 C 7/24

⑳ Date de dépôt: **12.09.89**

③① Priorité: **15.09.88 FR 8812550**

④③ Date de publication de la demande:
21.03.90 Bulletin 90/12

⑧④ Etats contractants désignés: **DE ES FR SE**

⑦① Demandeur: **CEZUS Compagnie Européenne du Zirconium**
Tour Manhattan - La Défense 26, Place de l'Iris
F-92400 Courbevoie (FR)

⑦② Inventeur: **Boutin, Jean**
7, rue Franz Schubert
F-38400 Saint Martin D'Herès (FR)

Lamaze, Airy-Pierre
40, rue Thiers
F-38000 Grenoble (FR)

Vesterlund, Gunnar
139 Smält Verkstgatan
Vasteras (SE)

⑦④ Mandataire: **Séraphin, Léon et al**
PECHINEY 28, rue de Bonnel
F-69433 Lyon Cedex 3 (FR)

⑤④ **Procédé de fabrication d'une pastille absorbeuse de neutrons, pastille obtenue et utilisation.**

⑤⑦ L'invention a pour objet un procédé de fabrication d'une pastille absorbeuse de neutrons pour utilisation dans un dispositif de contrôle de réacteur nucléaire, comprenant les étapes suivantes :

a) on prépare des produits compactables comprenant (% en masse)

. des cristaux d'électrolyse ou des copeaux de hafnium (Hf) et éventuellement de la poudre de carbure de bore (B₄C), de masse totale (Hf + B₄C) = 40 à 100%, le ratio Hf/(Hf + B₄C) étant de 0,20 à 1;

. éventuellement d'autres éléments métalliques fondant à plus de 400°C;

b) on mélange ces produits, et on les comprime dans un moule en une ou plusieurs opérations de remplissage et de compression, jusqu'à obtenir une pastille de densité apparente supérieure à 80% de sa densité moyenne à l'état massif;

c) on effectue éventuellement sur cette pastille un traitement de frittage;

d) on extrait ou on a extrait cette pastille dudit moule;

e) on rectifie éventuellement la pastille.

L'invention a aussi pour objet la pastille obtenue, ainsi que son utilisation directe dans une barre de contrôle et son

utilisation sous forme d'élément absorbeur de neutrons gainé.

EP 0 359 683 A1

Description

PROCEDE DE FABRICATION D'UNE PASTILLE ABSORBEUSE DE NEUTRONS, PASTILLE OBTENUE ET UTILISATION

La présente invention concerne un procédé de fabrication d'une pastille absorbante pour les neutrons, ainsi que cette pastille et son utilisation dans une barre de contrôle de réacteur nucléaire à eau, par exemple un réacteur du type BWR.

La demande de brevet JP-A-60046486 décrit une barre de contrôle cruciforme comprenant des éléments absorbants métalliques en hafnium (Hf) ainsi que des éléments absorbants en carbure de bore (B_4C). Ces éléments absorbants sont disposés de façon à obtenir la même durée d'épuisement à chaque niveau de la barre de contrôle, l'utilisation de Hf et Eu chers et lourds étant ainsi limitée.

Par ailleurs, l'abrégé de la demande de brevet JP-A-8460286 décrit un élément fortement absorbant pour les neutrons obtenu par moulage ou frittage d'un mélange de poudre céramique (B_4C , HfO_2 , Eu_2O_3) et métal (Hf, Eu, Ni, Cu), utilisé comme poison nucléaire dans les réacteurs nucléaires.

Selon la position d'un élément absorbant dans la barre de contrôle, l'importance des flux de neutrons à absorber et l'énergie de ces neutrons sont variables, et les documents cités montrent que des modifications des durées de vie des éléments absorbants et du pouvoir absorbant de la barre de contrôle sont recherchées.

La demanderesse a cherché à mettre au point des moyens d'absorption plus facilement réglables et de fabrication économique. Elle a cherché aussi à obtenir des capacités d'absorption variables le long d'un même élément absorbeur de neutrons, permettant de réaliser des adaptations plus précises aux situations neutroniques.

EXPOSE DE L'INVENTION

L'invention a pour premier objet un procédé de fabrication d'une pastille absorbante de neutrons nue ou "pellet" destinée à être utilisée dans un dispositif de contrôle de réacteur nucléaire, par exemple une croix de contrôle d'un réacteur du type BWR, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

a) on prépare des produits compactables comprenant (% en masse) :

. des cristaux d'électrolyse ou des copeaux de Hf et éventuellement de la poudre de carbure de bore, de masse totale ($Hf + B_4C$) = 40 à 100%, le ratio $Hf/(Hf + B_4C)$ étant de 0,20 à 1 ;
 . éventuellement d'autres éléments métalliques fondant à plus de 400°C ;

b) on mélange ces produits, et on les comprime dans un moule en une ou plusieurs opérations de remplissage et de compression, jusqu'à obtenir une pastille de densité apparente supérieure à 80% de sa densité moyenne à l'état massif et typiquement comprise entre 85 et 95% de cette densité ;

c) on effectue éventuellement sur cette pastille un traitement de frittage ;

d) on extrait ou on a extrait cette pastille du moule ;

e) on rectifie éventuellement ladite pastille, pour amener son diamètre ou au moins un diamètre important pour son bon coulisement dans une gaine métallique ou dans un trou borgne d'une barre de contrôle, à une tolérance de plus ou moins 0,02 mm ou plus serrée. En l'absence de rectification, des tolérances de plus ou moins 0,03 mm sur le diamètre sont typiquement obtenues.

Les pastilles de l'invention ont ainsi des teneurs en Hf et éventuellement en B choisies à la demande, et elles sont typiquement disposées dans un dispositif de contrôle de réacteur en des localisations dans lesquelles leur composition Hf/ B_4C , choisie par l'expérience et/ou par des calculs d'efficacité d'absorption de neutrons, permettra d'obtenir une vitesse d'épuisement optimale.

Les produits compactables en Hf utilisés contiennent de préférence au moins 20% en masse de cristaux d'électrolyse, utilisés ici de façon nouvelle et particulièrement surprenante. L'intérêt de ces cristaux est tel qu'ils représentent de préférence encore 0,5 à 1 fois la masse totale de Hf, et encore mieux 0,8 à 1 fois la masse totale de Hf et en particulier la totalité du Hf.

La demanderesse s'est en effet aperçue que les cristaux d'électrolyse en Hf se prêtaient particulièrement bien au compactage par compression, et qu'ils ne présentaient pas le caractère pyrophorique habituel du Hf finement divisé, obtenu par exemple à partir d'éponge Kroll.

De façon typique, ces cristaux ont une masse volumique apparente allant de 2 à 6 g/cm³ et, individuellement, une taille variable allant de 0,1 mm à 3 ou 4 mm, avec un aspect massif ou aiguillé selon les conditions d'électrolyse. Ils sont souvent groupés en agrégats, correspondant à la croissance simultanée des dendrites ou aiguilles selon plusieurs axes cristallographiques, la taille de ces agrégats allant alors typiquement de 3 mm à 2 cm.

Les agrégats les plus grands sont soit éliminés pour cette utilisation, soit fragmentés par exemple par broyage pour revenir à une taille inférieure, typiquement moins de 0,5 à 0,3 fois le diamètre ou l'épaisseur du produit compacté à obtenir.

A la sortie de l'électrolyse, qui a typiquement eu lieu dans un bain de chlorures fondus, les cristaux d'électrolyse en Hf sont le plus souvent lavés et séchés. Leurs teneurs en H et Cl à ce stade, habituellement inférieures à respectivement 40 et 50 ppm, peuvent être abaissées à moins de 25 à 30 ppm, grâce à un réglage soigné des conditions d'électrolyse, éventuellement complété par un séchage plus poussé que le séchage à l'ambiante : entre 150 et 300°C sous vide meilleur que 1,3 Pa ou sous gaz inerte.

On peut aller encore plus loin dans la purification en H et Cl, en soumettant les cristaux d'électrolyse,

non pas à ce traitement entre 150 et 300°C, mais à un traitement de 8h à 48h entre 1000 et 1250°C et typiquement de 16h à 32h entre 1050 et 1150°C, sous vide meilleur que 1 mPa. On obtient alors des teneurs résiduelles en H et Cl respectivement inférieures à 20 ppm et 10 ppm.

L'utilisation directe des cristaux d'électrolyse en Hf est d'un grand intérêt industriel et économique. C'est du Hf économique et d'excellente pureté dont la bonne aptitude au compactage par compression semble liée à une proportion de vides élevée, se traduisant par les masses volumiques citées (2 à 6 g/cm³), très faibles par rapport à la masse volumique de Hf massif (= 13,29 g/cm³).

Dans l'invention, on s'intéresse particulièrement non seulement à la fabrication de pastilles contenant le hafnium sous forme de cristaux d'électrolyse, mais encore à la fabrication de pastilles contenant à la fois Hf et B₄C dans des proportions choisies, le ratio Hf/(Hf + B₄C) ayant une valeur de préférence choisie entre 0,20 et 0,80. Une autre possibilité d'ajuster les pouvoirs absorbants ainsi que la tenue mécanique des comprimés, surtout si on ne fait pas le traitement de frittage, est d'inclure dans le mélange à comprimer d'autres éléments métalliques fondant à plus de 400°C et comprenant (% en masse du total) :

- . Zr et/ou alliages de Zr = 0 à 60%
- . Ti et/ou alliages de Ti = 0 à 60%
- . alliages Hf-Zr de teneur en Zr < 55% = 0 à 60%
- . alliages Hf-Ti de teneur en Ti < 55% = 0 à 60%
- . éléments métalliques absorbants pour les neutrons et fondant à plus de 400°C : < 0,2%
- . autres éléments métalliques fondant à plus de 400°C : < 3%.

Ces produits métalliques, qui doivent être compactables au sein du mélange de départ formé, sont essentiellement sous forme de cristaux d'électrolyse et/ou de copeaux et/ou d'éponge, le terme "copeaux" désignant les fragments métalliques résultant d'opérations d'usinage telles que le tournage, le fraisage, le perçage ainsi qu'éventuellement de petites chutes de volume unitaire en général inférieur à 1cm³, et le terme "éponge" désignant les produits issus d'une réduction par Mg ou réduction Kroll dans le cas de Hf, Zr et Ti. Ces produits peuvent comprendre, en plus des cristaux d'électrolyse en Hf, des cristaux d'électrolyse en Zr et/ou Ti, ayant des teneurs en H et Cl respectivement inférieures à 40 ppm et 50 ppm. On peut leur appliquer les mêmes traitements thermiques de purification que pour les cristaux d'électrolyse de Hf.

Les pastilles ou "pellets" sont obtenues habituellement au moyen de plusieurs opérations successives de remplissage et de compression comme on l'a déjà vu. Un traitement de frittage peut être alors souhaité, généralement avant une opération de rectification telle que un rôdage avec une meule abrasive. Ce traitement de frittage en atmosphère réductrice sous pression est effectué typiquement entre 1970 et 2030°C.

L'invention a pour deuxième objet les pastilles ou "pellets" obtenues qui ont typiquement pour composition (% en masse):

- . Hf 20 à 100%, la masse totale de Hf comprenant au

moins 20% de cristaux d'électrolyse

- . B₄C 0 à 80%

- . (Hf + B₄C) = 40 à 100%

- . Zr + Ti 0 à 60%

- 5 . autres éléments métalliques fondant à plus de 400°C < 6%

Ces pastilles ont une particularité facilement décelable lorsqu'elles n'ont pas été traitées thermiquement à haute température, les cristaux d'électrolyse de Hf y étant détectables. Ces cristaux constituent alors typiquement au moins la moitié de la masse de Hf présente.

- 10 Fréquemment, ces pastilles contiennent à la fois du Hf et du carbure de bore, occupant soit la totalité soit au moins 40% de la masse totale, avec Hf/(Hf + B₄C) compris entre 0,20 et 0,80.

- 15 L'invention a encore pour objet les utilisations diverses des pastilles obtenues par le procédé de l'invention de teneurs en Hf et éventuellement en B ajustables de façon continue, dans les barres de contrôle des réacteurs nucléaires à eau :

- soit directement dans un logement d'une barre de contrôle, par exemple un trou borgne bouché après remplissage, les pastilles ayant des teneurs en Hf et en B₄C variées selon leurs positions individuelles;
- 20 - soit sous forme d'élément absorbeur de neutrons gainé qui sera fixé à une barre de contrôle: on obtient alors des pastilles dans une gaine métallique, par exemple un tube fermé à une extrémité, et on scelle cette gaine, les pastilles ayant soit les mêmes teneurs en Hf et éventuellement en B₄C, dans cet élément absorbeur, teneurs pouvant dépendre de la position de cet élément dans la barre de contrôle,
- 25 soit des teneurs individuelles en Hf et éventuellement en B₄C variant selon leurs positions dans cet élément.

AVANTAGES DE L'INVENTION

- 40 Ils sont nombreux et importants économiquement :

- utilisation surprenante de Hf pur sous forme de cristaux d'électrolyse, évitant des transformations compliquées et coûteuses ;
- souplesse vis-à-vis des sources ou formes de métaux et alliages;
- 45 - possibilité de réaliser des pastilles comprimées de contour en section droite non circulaire, convexe ou partiellement concave;
- ajustement facile des teneurs en Hf et B₄C,
- 50 possibilité de réaliser des variations de ces teneurs dans un élément gainé ou directement sur la barre de contrôle;
- simplicité du procédé de fabrication.

EXEMPLES

Exemple 1 :

- on prépare un mélange de masses égales de copeaux d'électrolyse de Hf et de poudre de carbure de bore de taille de grain moyenne de 16 µm.
- 50 On réalise au moyen de trois remplissages partiels et de compressions cinq comprimés cylindriques circulaires de diamètre 5,95 mm et de hauteur 100 mm. La densité apparente obtenue est de 0,88 à 0,91. Les comprimés sont ensuite soumis à une

rectification sur machine centerless, leurs surfaces rectifiées sont satisfaisantes.

Exemple 2 :

On prépare 5 Lots de 4 pastilles de diamètre 5,95 mm et de hauteur 15 mm, ces 5 lots successifs étant constitués de Hf et de B₄C en teneurs échelonnées comme suit :

	teneurs (% en masse)	
	Hf	B ₄ C
Lot n°1	70	30
Lot n°2	60	40
Lot n°3	50	50
Lot n°4	40	60
Lot n°5	30	70

Les pastilles comprimées à 6,1 mm de diamètre sont ensuite rectifiées au diamètre 5,95 plus ou moins 0,01 mm.

Cinq pastilles provenant de chacun des 5 lots sont introduites dans un tube en acier inoxydable de diamètre intérieur 6,00 mm, d'épaisseur 0,8 mm et de longueur 100 mm fermé à une extrémité par un bouchon soudé de hauteur 12,5mm. Après introduction des 5 pastilles dans le tube dans l'ordre des teneurs décroissantes en Hf, le deuxième bouchon du tube est mis en place et soudé avec mise sous vide de l'intérieur, en soudure latérale traversant l'extrémité du tube.

Ce remplissage et cette fermeture sont répétés deux fois, sans difficulté. On note que ces "pellets" de teneurs échelonnées en Hf et B₄C pourraient aussi bien être introduits non gainés dans un logement d'une barre de contrôle.

Revendications

1. Procédé de fabrication d'une pastille absorbante de neutrons pour utilisation dans un dispositif de contrôle de réacteur nucléaire, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

a) on prépare des produits compactables comprenant (% en masse) :

. des cristaux d'électrolyse ou des copeaux de Hf et éventuellement de la poudre de carbure de bore, de masse totale (Hf + B₄C) = 40 à 100%, le ratio Hf/(Hf + B₄C) étant de 0,20 à 1 ;

. éventuellement d'autres éléments métalliques fondant à plus de 400° C.

b) on mélange ces produits, et on les comprime dans un moule en une ou plusieurs opérations de remplissage et de compression, jusqu'à obtenir une pastille de densité apparente supérieure à 80% de sa densité moyenne à l'état massif ;

c) on effectue éventuellement sur cette pastille un traitement de frittage ;

d) on extrait ou on a extrait cette pastille du moule ;

e) on rectifie éventuellement la pastille.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel la masse totale des produits compactables en Hf comprend au moins 20% de cristaux d'électrolyse.

3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel la masse des cristaux d'électrolyse de Hf est 0,5 à 1 fois la masse totale de Hf.

4. Procédé selon la revendication 1, dans lequel tout le hafnium est sous forme de cristaux d'électrolyse.

5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel les cristaux d'électrolyse utilisés ont des teneurs moyennes en H et Cl respectivement inférieures à 25 et 30 ppm.

6. Procédé selon la revendication 5, dans lequel on a traité préalablement les cristaux d'électrolyse utilisés entre 150 et 300° C sous vide ou sous gaz inerte.

7. Procédé selon la revendication 5, dans lequel on a préalablement traité les cristaux d'électrolyse utilisés 8h à 48h entre 1000 et 1250° C, et de préférence 16h à 32h entre 1050 et 1150° C, ces cristaux ayant alors des teneurs moyennes en H et Cl respectivement inférieures à 20ppm et 10ppm.

8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel le ratio Hf/(Hf + B₄C) est compris entre 0,20 et 0,80.

9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel les produits compactables comprennent jusqu'à 60% de produits métalliques autres que Hf, qui comprennent eux-mêmes (% en masse du total) :

. Zr et/ou alliages de Zr = 0 à 60%

. Ti et/ou alliages de Ti = 0 à 60%

. alliages Hf-Zr de teneur en Zr < 55% = 0 à 60%

. alliages Hf-Ti de teneur en Ti < 55% = 0 à 60%

. éléments métalliques absorbants pour les neutrons et fondant à plus de 400° C : < 0,2%

. autres éléments métalliques fondant à plus de 400° C : < 3%

10. Utilisation de pastilles obtenues par le procédé de l'une quelconque des revendications 1 à 9, dans laquelle on dispose ces pastilles à l'intérieur d'un logement d'une barre de contrôle, lesdites pastilles ayant des teneurs en Hf et en B₄C variées selon leurs positions individuelles.

11. Utilisation de pastilles obtenues selon le procédé de l'une quelconque des revendications 1 à 9 dans laquelle on introduit ces pastilles dans une gaine métallique et on scelle cette gaine, obtenant ainsi un élément absorbeur de neutrons gainé.

12. Utilisation selon la revendication 11, dans laquelle lesdites pastilles ont les mêmes teneurs respectives en Hf et éventuellement B₄C, choisies en fonction de la position de l'élément absorbeur dans une barre de contrôle.

13. Utilisation selon la revendication 11, dans laquelle lesdites pastilles ont des teneurs

individuelles en Hf et éventuellement B₄C variant selon leur position dans ledit élément absorbeur.

14. Pastille comprimée obtenable par le procédé de l'une quelconque des revendications 1 à 9, comprenant (% en masse):

. Hf 20 à 100%, la masse totale de Hf comprenant au moins 20% de cristaux d'électrolyse

. B₄C 0 à 80% avec (Hf + B₄C) = 40 à 100%

. Zr + Ti 0 à 60%

. autres éléments métalliques fondant à plus de 400°C : < 6%

15. Pastille selon la revendication 14, dans laquelle Hf est au moins pour moitié sous forme de cristaux d'électrolyse.

16. Pastille selon l'une quelconque des revendications 14 ou 15, dans laquelle Hf / (Hf + B₄C) = 0,20 à 0,80.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

5



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 89 42 0341

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
A,D	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 101, 1984, page 508, résumé no. 119163z, Columbus, Ohio, US; & JP-A-59 60 286 (TOSHIBA CORP.) 06-04-1984 * Résumé *	14	G 21 C 21/18 G 21 C 7/24
A	US-A-3 505 064 (J.W. MOCK et al.) * Colonne 3, lignes 20-47; revendications 1-20 *	1,14	
A	FR-A-1 574 399 (AMAX SPECIALITY METALS INC.) * Résumé *	1,14	
A	US-A-3 250 729 (G. PETZOW et al.)	1,14	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
			G 21 C
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 22-11-1989	Examineur VAN DEN BULCKE E.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

EPO FORM 1503 03.82 (P0402)